

KATZ DISPLAY BOARD satiniert | glazed

Holzschliffpappe ein- oder zweiseitig kaschiert mit satiniertem Papier. | Wood pulp board one- or two-sided laminated with glazed paper.

KATZ DISPLAY BOARD glazed



Typische, technische Werte für KATZ DISPLAY BOARD satiniert | Typical technical values for KATZ DISPLAY BOARD glazed

Eigenschaft Property	Standards	Einheit Unit	Toleranz Tolerance	Wert Value							
				2-seitig 2-sided	2-seitig 2-sided	2-seitig 2-sided	2-seitig 2-sided	2-seitig 2-sided	1-seitig 1-sided	1-seitig 1-sided	
Kaschierung Lamination											
Dicke (Bezeichnung) Thickness (title)		mm		1,20	1,60	2,00	3,00	5,00	1,05	1,55	
Tatsächliche Dicke Official thickness	DIN EN ISO 535* ¹	mm	± 6%	1,16	1,66	2,06	3,06	5,06	1,03	1,53	
Flächenmasse Grammage	DIN EN ISO 536* ²	g/m ²	± 6%	725	910	1125	1495	2320	550	735	
Volumen Volume	-	cm ³ /g	± 6%	1,60	1,83	1,83	2,05	2,18	1,87	2,08	
Dichte Density		g/cm ³	± 6%	0,62	0,55	0,55	0,49	0,46	0,53	0,48	
Weißgrad (D65) Whiteness (D65)	ISO 2470-2* ³	%	± 3pts	96						96*	
Formatgenauigkeit Format accuracy											
Länge Length		mm	± 3								
Breite Width		mm	± 1								
Winkelgenauigkeit Angular accuracy		mm	± 3								
Druckverfahren Printing techniques				Offsetdruck, UV-Digitaldruck, Siebdruck Offsetprinting, digital printing, screen printing							

Weitere Stärken auf Anfrage. | Other thicknesses are available on request.

* Kaschierte Seite | Laminated side

*¹ In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 535 Norm

*² In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 536 Norm

*³ In Anlehnung gemäß der | according to ISO 2470-2 Norm